



Südwest Alulack R61

Südwest Alulack R61

Südwest Alulack is een hittebestendige aluminiumlak voor het verfraaien van o.a. radiatoren, kachelpijpen en stalen constructies.



Toepassing

- Oude lakken (niet thermoplastische)
- Staal
- Hout

Eigenschappen

- Hitte bestendig tot 200°C (zonder optische veranderingen)
- Tot 600°C hitte besteding (licht optische verandering en vermindering van de slijtvastheid)
- Gemakkelijk te verwerken
- In hoge mate weersbestendig

Product

Bindmiddelbasis: Polyvinylbutyral en Aluminiumpigment

Kleuren: Aluminium (Ca. Ral 9006)

Verpakking: 750 ml. en 2,5 ltr.

Verbruik: ca. 10m² per ltr. afhankelijk van de ondergrond

Glansgraad: Zijdeglans

Dichtheid: ca. 0,90 g/cm³

Un-nr.: 1263

Verdunning: Südwest Verdunning V21

Opslag: koel, goed afgesloten, vorstvrij en tegen zonlicht beschermd.

Applicatie

Met kwast, rol en spuitapplicatie.

Hogedruk

Spuitopening: 1,5 - 1,5 mm

Luchtdruk: 3,0 . 5,0 bar

Airless

Spuitopening: 0,001 . 0,0013 inch

Materiaaldruk: 160 . 180 bar

Reinigen van het gereedschap: direct na gebruik met Südwest V21 verdunning.

Temperatuur

niet gebruiken onder + 10°C omgeving- en objecttemperatuur. Niet in de volle zon.

Droging

(+20°C / 60% relatieve luchtvochtigheid)

Stofdroog: na ca. 30 Min

Overschilderbaar: na ca. 8 - 10 uur

Doordroogd: na ca. 12 uur

Ondergrond

De ondergrond moet schoon, droog, vet-, roest-, stof-, spanningsvrij en draagkrachtig zijn.

IJzer en staal:

Grondig ontroesten (min. SA 2 ½)

Vervolgens 2 x met Südwest All-Grund gronden (tot 100°C), boven de 100°C zonder te gronden.

Na droging het oppervlak behandelen met 2 lagen Südwest Alulack R61.

Goed hechtende oude verflagen

Grondig reinigen. Vet, vuil, algen en kalkafzetting zorgvuldig verwijderen. In dien noodzakelijk met de Südwest All-Grund gronden.

Na droging het oppervlak behandelen met 2 lagen Südwest Alulack R61.

Hout

Grondig reinigen. Het geheel schuren met korrel P150. Ontstoffen en vervolgens het oppervlak behandelen met 2 lagen Südwest Alulack R61.

Zink, kunststof en aluminium

Voor behandelen met Südwest Zink en Kunststofreiniger of Südwest Koper en Aluminium reiniger.

Vervolgen 1 laag Südwest All-Grund aanbrengen. Na droging het oppervlak behandelen met 2 lagen Südwest Alulack R61.

Bijzondere aanwijzingen

Aluminiumlakken zijn beperkt door hun speciale samenstelling niet wrijfvast (wordt zwart).

De Südwest Alulack R61 moet daarom niet voor delen worden gebruikt, die vaak aangepakt worden of voor welke een slijtvastheid wordt vereist.

KENTEKEN:

Xi Irriterend, licht ontvlambaar en milieugevaarlijk